

安全检测检验技术服务承诺书

一、在本项目安全检测检验活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全检测检验活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证技术服务活动的客观公正性。


三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全检测检验，确保出具的报告公正、科学和准确。

四、我单位对本项目安全检测检验结果承担法律责任。

江西省矿检安全科技有限公司（公章）

2023年02月06日





赣 应 急 20 01

报告编号: AJKJGS6-011-2023

金属非金属矿山重要用途钢丝绳 安全检测检验报告

委 托 单 位: 福建省邵武市正诚矿业有限公司

受 检 单 位: 福建省邵武市正诚矿业有限公司


设 备 名 称: 重要用途钢丝绳

型 号 规 格: 6×19S+FC

检测检验类别: 委托检验

检测检验日期: 2023.02.03

江西省矿检安全科技有限公司



声 明

- 1、报告中检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页骑缝未重新盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：江西省矿检安全科技有限公司

检测检验机构地址：江西省南昌市青云谱区南莲路 503-1 号

邮政编码：330030

电话：0791-85208323




传真：0791-85208323

金属非金属矿山重要用途钢丝绳安全检测检验报告

报告编号: AJKJGS6-011-2023

共 5 页 第 1 页

委托单位	名称	福建省邵武市正诚矿业有限公司		
	地址	福建省邵武市吴家塘镇		
样品名称		重要用途钢丝绳	样品编号	AJKJGS6-011-2023
型号规格		6×19S+FC	样品数量	1 根
出厂日期		2022.08.22	样品接收日期	2023.02.02
生产厂家		贵州钢绳股份有限公司		
样品状态		正常		
检测检验类别		委托检验	检测检验日期	2023.02.03
检测检验地点		钢丝绳检测室	检测检验周期	6 个月
受检单位		福建省邵武市正诚矿业有限公司		
检测检验项目		重要用途钢丝绳		
检测检验依据		AQ2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》		
存在问题及建议		此栏无内容。		
检测检验结论		合格 		
检测检验组成员		邬春辉 曹伟		
备注				

批准:  审核:  主检: 
 日期: 2023.02.06 日期: 2023.02.06 日期: 2023.02.06

金属非金属矿山重要用途钢丝绳安全检测检验报告

报告编号: AJKJGS6-011-2023

共 5 页 第 2 页

检测检验用仪器设备一览表

名 称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
电子式拉力试验机	KJ294	试验力测量范围 (N): 200-10000 试验力示值相对误差: $\leq \pm 1\%$ 拉伸速度相对误差: $\leq \pm 5\%$	M20220301044
线材扭转试验机	KJ292	旋转速度: 30 转/分 60 转/分 90 转/分	M20220301043
机动式弯折试验机	KJ293	弯折速度: 60 次/分 计数器计数范围: 0~99	M20220301049
宽口游标卡尺	KJ296	分辨率: 0.02mm	L20220300718
外径千分尺	KJ153	分度值: 0.01mm	L20220300721
温湿度表	KJ246	温度测量范围: $-10^{\circ}\text{C} + 40^{\circ}\text{C}$ 准确度: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 湿度测量范围: 30%RH~100%RH 准确度: $\pm 5\%\text{RH}$	T20230100139

本页以下空白

金属非金属矿山重要用途钢丝绳安全检测检验报告

报告编号：AJKJGS6-011-2023

共 5 页 第 3 页

检测检验项目及结果

重要用途钢丝绳基本信息										
名称		天然芯光绳		结构与规格			6×19S+FC			
公称直径（mm）		20.0		公称抗拉强度（Mpa）			1670			
使用状态		良好		质量证明书编号			B22-10414			
使用地点		+244m 明竖井（主罐）（h=160m）								
提升方式		+244m 明竖井双罐笼提升		用途			竖井提升 人员及物料			
井深/斜长（m）		160		坡度（°）			90			
生产厂家		贵州钢绳股份有限公司								
检测环境数据										
温度（℃）		18		湿度(%RH)		58		气压（kPa）		/
表 1 检测检验项目										
序号	检验项目		检验标准				实测结果			
			丝径 1	丝径 2	丝径 3	芯	丝径 1	丝径 2	丝径 3	芯
1	钢丝绳公称直径（mm）		0.93	1.60	/	/	0.93	1.60	/	/
2	破断拉力值 （kN）	单丝试验： 低—高	1.134	3.356	/	/	1.162~ 1.284	3.372~ 3.564	/	/
3	平均破断拉力（kN）		1.134	3.356	/	/	1.224	3.461	/	/
4	抗拉强度（MPa）		1670	1670	/	/	1711~ 1891	1678~ 1773	/	/
5	弯曲值低—高（次）		11	12	/	/	12~16	13~18	/	/
6	扭转值低—高（次）		31	27	/	/	33~42	27~34	/	/

金属非金属矿山重要用途钢丝绳安全检测检验报告

报告编号：AJKJGS6-011-2023

共 5 页 第 4 页

检测检验项目及结果

表 2 检测检验结果汇总				
序号	检验项目		单位	实测结果
1	参加钢丝绳破断拉力考核的钢丝总断面积		mm ²	145.18
2	参加破断拉力考核的钢丝总断面积与钢丝总断面积之比		%	100
3	钢丝破断拉力总和		kN	252.99
4	合格钢丝破断拉力总和(kN)		kN	252.99
5	不合格钢丝数总数		根	0
	其中	拉力不合格钢丝数	根	0
		弯曲不合格钢丝数	根	0
		扭转不合格钢丝数	根	0
6	低值数（根）		根	0
7	不合格钢丝断面积		mm ²	0
8	不合格钢丝断面积与钢丝绳钢丝总断面积之比		%	0
9	合格钢丝总数		根	114
10	合格钢丝总数与钢丝绳钢丝总数之比		%	100
备注				


金属非金属矿山重要用途钢丝绳安全检测检验报告


报告编号: AJKJGS6-011-2023

共 5 页 第 5 页

报告意见和解释页

意见与解释	此栏无内容。
-------	--------





赣 应急 20 01

报告编号: AJKJGS7-011-2023

金属非金属矿山重要用途钢丝绳 安全检测检验报告

委 托 单 位: 福建省邵武市正诚矿业有限公司

受 检 单 位: 福建省邵武市正诚矿业有限公司

设 备 名 称: 重要用途钢丝绳

型 号 规 格: 6×19S+FC

检测检验类别: 委托检验

检测检验日期: 2023.02.03

江西省矿检安科技有限公司

报告专用章

声 明

- 1、报告中检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页骑缝未重新盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：江西省矿检安全科技有限公司

检测检验机构地址：江西省南昌市青云谱区南莲路 503-1 号

邮政编码：330030


电话：0791-85208323




传真：0791-85208323

金属非金属矿山重要用途钢丝绳安全检测检验报告

报告编号: AJKJGS7-011-2023

共 5 页 第 1 页

委托单位	名称	福建省邵武市正诚矿业有限公司	
	地址	福建省邵武市吴家塘镇	
样品名称	重要用途钢丝绳	样品编号	AJKJGS7-011-2023
型号规格	6×19S+FC	样品数量	1 根
出厂日期	2022.08.22	样品接收日期	2023.02.02
生产厂家	贵州钢绳股份有限公司		
样品状态	正常		
检测检验类别	委托检验	检测检验日期	2023.02.03
检测检验地点	钢丝绳检测室	检测检验周期	6 个月
受检单位	福建省邵武市正诚矿业有限公司		
检测检验项目	重要用途钢丝绳		
检测检验依据	AQ2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》		
存在问题及建议	此栏无内容。		
检测检验结论	合格 		
检测检验组成员	邬春辉 曹伟		
备注			

批准:  审核:  主检: 
日期: 2023.02.06 日期: 2023.02.06 日期: 2023.02.06

金属非金属矿山重要用途钢丝绳安全检测检验报告

报告编号：AJKJGS7-011-2023

共 5 页 第 2 页

检测检验用仪器设备一览表

名 称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
电子式拉力试验机	KJ294	试验力测量范围 (N)：200-10000 试验力示值相对误差： ≤±1% 拉伸速度相对误差： ≤±5%	M20220301044
线材扭转试验机	KJ292	旋转速度： 30 转/分 60 转/分 90 转/分	M20220301043
机动式弯折试验机	KJ293	弯折速度：60 次/分 计数器计数范围： 0~99	M20220301049
宽口游标卡尺	KJ296	分辨率：0.02mm	L20220300718
外径千分尺	KJ153	分度值：0.01mm	L20220300721
温湿度表	KJ246	温度测量范围： -10℃+40℃ 准确度：±1℃ 湿度测量范围： 30%RH~100%RH 准确度：±5%RH	T20230100139

本页以下空白

金属非金属矿山重要用途钢丝绳安全检测检验报告

报告编号：AJKJGS7-011-2023

共 5 页 第 3 页

检测检验项目及结果

重要用途钢丝绳基本信息										
名称		天然芯光绳		结构与规格		6×19S+FC				
公称直径（mm）		20.0		公称抗拉强度（Mpa）		1670				
使用状态		良好		质量证明书编号		B22-10415				
使用地点		+244m 明竖井（副罐）（h=160m）								
提升方式		+244m 明竖井双罐笼提升		用途		竖井提升 人员及物料				
井深/斜长（m）		160		坡度（°）		90				
生产厂家		贵州钢绳股份有限公司								
检测环境数据										
温度（℃）		18		湿度(%RH)		58		气压（kPa）		/
表 1 检测检验项目										
序号	检验项目		检验标准				实测结果			
			丝径 1	丝径 2	丝径 3	芯	丝径 1	丝径 2	丝径 3	芯
1	钢丝公称直径（mm）		0.93	1.60	/	/	0.93	1.60	/	/
2	破断拉力 值（kN）	单丝试验： 低—高	1.134	3.356	/	/	1.152~ 1.267	3.374~ 3.548	/	/
3	平均破断拉力（kN）		1.134	3.356	/	/	1.223	3.452	/	/
4	抗拉强度（MPa）		1670	1670	/	/	1697~ 1866	1679~ 1766	/	/
5	弯曲值低—高（次）		11	12	/	/	11~17	12~17	/	/
6	扭转值低—高（次）		31	27	/	/	34~43	29~37	/	/

金属非金属矿山重要用途钢丝绳安全检测检验报告

报告编号：AJKJGS7-011-2023

共 5 页 第 4 页

检测检验项目及结果

表 2 检测检验结果汇总				
序号	检验项目		单位	实测结果
1	参加钢丝绳破断拉力考核的钢丝总断面积		mm ²	145.18
2	参加破断拉力考核的钢丝总断面积与钢丝总断面积之比		%	100
3	钢丝破断拉力总和		kN	252.45
4	合格钢丝破断拉力总和(kN)		kN	252.45
5	不合格钢丝数总数		根	0
	其中	拉力不合格钢丝数	根	0
		弯曲不合格钢丝数	根	0
		扭转不合格钢丝数	根	0
6	低值数（根）		根	0
7	不合格钢丝断面积		mm ²	0
8	不合格钢丝断面积与钢丝绳钢丝总断面积之比		%	0
9	合格钢丝总数		根	114
10	合格钢丝总数与钢丝绳钢丝总数之比		%	100
备注				

金属非金属矿山重要用途钢丝绳安全检测检验报告

报告编号: AJKJGS7-011-2023

共 5 页 第 5 页

报告意见和解释页

意见与解释	此栏无内容。
-------	--------

