

矿山企业安全检测情况汇总表

检测日期: 2024 年 01 月 25-26 日

联系人: 袁小军 电话:


邮政编码: _____/____ 传真: _____/_____

Q/JXKJ-D106-2019

共 1 页 第 1 页

序号	检测项目	参数及型号	报告编号	检测结果	整改意见
1	钢丝绳	6×19S+FC 直径 24.5mm	AJKJGS11-G008-2024	合格	/
		6×19S+FC 直径 24.5mm	AJKJGS12-G008-2024	合格	
		6×19S+FC 直径 21.5mm	AJKJGS13-G008-2024	合格	
/	/	/	/	/	/
备注					

检测单位：江西省矿检安全科技有限公司
地址：南昌青云谱区南莲路 503-1 号
传 真：0791-85208323
邮政编码：330030



安全检测检验技术服务承诺书

一、在本项目安全检测检验活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全检测检验活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全检测检验，确保出具的报告公正、科学和准确。

四、我单位对本项目安全检测检验结果承担法律责任。

江西省地质安全科技有限公司（公章）





报告编号: AJKJGS11-G008-2024

金属非金属矿山重要用途钢丝绳 安全检测检验报告

委托单位: 莲花县新岭矿业有限公司

受检单位: 江西乌石山矿业有限公司

莲花县株岭坳铁矿地下开采延深工程

样品名称: 重要用途钢丝绳

型号规格: 6×19S+FC

检测检验类别: 委托检验

检测检验日期: 2024 年 01 月 25 日

江西省机械安全科技有限公司



声 明

- 1、报告中检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：江西省矿检安全科技有限公司

检测检验机构地址：江西省南昌市青云谱区南莲路 503-1 号

邮政编码：330030

电话：0791-85208323




传真：0791-85208323

金属非金属矿山重要用途钢丝绳安全检测检验报告

报告编号: AJKJGS11-G008-2024

共 6 页 第 1 页

委托单位	名称	莲花县新岭矿业有限公司		
	地址	莲花县三板桥乡清水村		
样品名称		天然芯光面钢丝绳	样品编号	AJKJGS11-G008-2024
型号规格		6×19S+FC	样品数量	1 根
出厂日期		2022. 03. 03	样品接收日期	2024. 01. 24
生产厂家		贵州钢绳股份有限公司		
样品状态		正常	使用状态	在用绳
检测检验类别		委托检验	检测检验日期	2024. 01. 25
检测检验地点		钢丝绳检测室	检测检验周期	6 个月
受检单位		江西乌石山矿业有限公司 莲花县株岭坳铁矿地下开采延深工程		
检测检验项目		重要用途钢丝绳		
检测检验依据		AQ2026-2010 《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》		
存在问题及建议		此栏无内容。		
检测检验结论		合格  2024年01月27日		
检测检验组成员		邬春辉 周俊军 曹伟		
备注		该报告检测结果仅对来样负责。		

批准:  审核:  主检: 
日期: 2024.01.27 日期: 2024.01.27 日期: 2024.01.27

金属非金属矿山重要用途钢丝绳安全检测检验报告

报告编号: AJKJGS11-G008-2024

共 6 页 第 2 页

检测检验用仪器设备一览表

名 称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
电子式拉力试验机	KJ294	试验力测量范围 (N): 200-10000 试验力示值相对误差: ≤±1% 拉伸速度相对误差: ≤±5%	M20230300961
机动式弯折试验机	KJ293	弯折速度: 60 次/分 计数器计数范围: 0~99	M20230300960
宽口游标卡尺	KJ296	分辨率: 0.02mm	L20230300822
外径千分尺	KJ295	分度值: 0.01mm	L20230300813
温湿度表	KJ248	温度测量范围: -10℃+40℃ 准确度: ±1℃ 湿度测量范围: 30%RH~100%RH 准确度: ±5%RH	T20240100053

本页以下空白

金属非金属矿山重要用途钢丝绳安全检测检验报告

报告编号: AJKJGS11-G008-2024

共 6 页 第 3 页

检测检验项目及结果

重要用途钢丝绳基本信息					
钢丝绳名称		天然芯 光面钢丝绳		结构与规格	
				6×19S+FC	
公称直径（mm）		24.5		公称抗拉强度（MPa）	
				1670	
依据标准		GB/T8918-2006		质量证明书编号	
				A22-2049	
安全标志编号		MCJ090067		产品编号	
				22A10994	
使用状态		在用绳		捻法	
				右交互	
使用地点		地面主井绞车房		出厂日期	
				2022.03.03	
提升方式		明斜井串车提升		用途	
				提升物料	
井深/斜长（m）		500		坡度（°）	
				25	
生产厂家		贵州钢绳股份有限公司			
检测环境数据					
温度（℃）	20	相对湿度(%RH)	56	气压（kPa）	/

本页以下空白

金属非金属矿山重要用途钢丝绳安全检测检验报告

报告编号: AJKJGS11-G008-2024

共 6 页 第 4 页

检测检验项目及结果

序号	检验项目	标准要求		实测结果	单项判定	备注
1	样品基本情况检查	1.1 钢丝绳定期检验时,提升钢丝绳应取得矿用产品安全标志。		该样品用于提升物料,已取得矿用产品安全标志,安全标志编号为 MCJ090067	合格	
		1.2 钢丝绳定期检验时,提升钢丝绳应为重要用途钢丝绳。		该样品为重要用途钢丝绳,依据标准为 GB/T8918-2006	合格	
		1.3 钢丝绳不应出现严重锈蚀、点蚀麻坑形成沟纹、外层钢丝松动或断股现象。		目测检查,钢丝绳未出现严重锈蚀、点蚀麻坑形成沟纹、外层钢丝松动或断股现象	合格	
		1.4 钢丝绳试样直径与公称直径相比缩小不应超过 10%。		钢丝绳公称直径为 24.5mm,钢丝绳试样直径为 25.1mm,试样直径大于公称直径	合格	
2	拆股钢丝反复弯曲 (次/180°)	丝径 1: 1.95mm	国家标准或行业标准规定的新钢丝绳最小弯曲次数指标的 80% (≥7 次)	10~15	合格	
		丝径 2: 1.15mm	国家标准或行业标准规定的新钢丝绳最小弯曲次数指标的 80% (≥11 次)	14~19	合格	
		丝径 3: /mm	国家标准或行业标准规定的新钢丝绳最小弯曲次数指标的 80% (≥/次)	/	/	
		丝径 4: /mm	国家标准或行业标准规定的新钢丝绳最小弯曲次数指标的 80% (≥/次)	/	/	

金属非金属矿山重要用途钢丝绳安全检测检验报告

报告编号: AJKJGS11-G008-2024

共 6 页 第 5 页

检测检验项目及结果

序号	检验项目	标准要求		实测结果	单项判定	备注
3	拆股钢丝绳 破断拉力 (N)	丝径 1: 1.95mm	不小于该组钢丝绳 平均破断拉力的 90% (≥ 4487)	4511~5612	合格	
		丝径 2: 1.15mm	不小于该组钢丝绳 平均破断拉力的 90% (≥ 1561)	1668~1932	合格	
		丝径 3: /mm	不小于该组钢丝绳 平均破断拉力的 90% ($\geq /$)	/	/	
		丝径 4: /mm	不小于该组钢丝绳 平均破断拉力的 90% ($\geq /$)	/	/	
4	不合格钢丝 的断面积	不合格钢丝的断面积与钢丝总断面 积之比应小于 25%。		无不合格钢丝	合格	
5	钢丝绳破断拉 力总和(kN)	/		414.108	/	
6	合格钢丝绳破 断拉力总和 (kN)	/		414.108	/	
7	安全系数	矿井在用提升钢丝绳定期检验时， 其安全系数必须符合下列规定： 专作升降人员用的，不小于 7； 升降人员和物料用的，升降人员时 不小于 7，升降物料时不小于 6； 专作升降物料和悬挂吊盘、水泵、 排水管等用的，不小于 5； 用吊罐法掘进天井时，吊罐提升用 的钢丝绳的安全系数不小于 13。		该提升钢丝绳样品用于 斜井提升物料，安全系 数为：13.30	合格	

金属非金属矿山重要用途钢丝绳安全检测检验报告

报告编号: AJKJGS11-G008-2024

共 6 页 第 6 页

报告意见和解释页

意见与解释	此栏无内容。
-------	--------





报告编号: AJKJGS12-G008-2024

金属非金属矿山重要用途钢丝绳 安全检测检验报告

委托单位: 莲花县新岭矿业有限公司

受检单位: 江西乌石山矿业有限公司

莲花县株岭坳铁矿地下开采延深工程


样品名称: 重要用途钢丝绳

型号规格: 6×19S+FC

检测检验类别: 委托检验

检测检验日期: 2024 年 01 月 26 日

江西省矿业安全技术有限公司



声 明

- 1、报告中检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：江西省矿检安全科技有限公司

检测检验机构地址：江西省南昌市青云谱区南莲路 503-1 号

邮政编码：330030


电话：0791-85208323

传真：0791-85208323

金属非金属矿山重要用途钢丝绳安全检测检验报告

报告编号：AJKJGS12-G008-2024

共 6 页 第 1 页

委托单位	名称	莲花县新岭矿业有限公司	
	地址	莲花县三板桥乡清水村	
样品名称		天然芯光面钢丝绳	样品编号 AJKJGS12-G008-2024
型号规格		6×19S+FC	样品数量 1 根
出厂日期		2022.03.03	样品接收日期 2024.01.24
生产厂家		贵州钢绳股份有限公司	
样品状态		正常	使用状态 在用绳
检测检验类别		委托检验	检测检验日期 2024.01.26
检测检验地点		钢丝绳检测室	检测检验周期 6 个月
受检单位		江西乌石山矿业有限公司 莲花县株岭坳铁矿地下开采延深工程	
检测检验项目		重要用途钢丝绳	
检测检验依据		AQ2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》	
存在问题及建议		此栏无内容。	
检测检验结论		合格 	
检测检验组成员		邬春辉 周俊军 曹伟	
备注		该报告检测结果仅对来样负责。	

批准：刘勇 审核：曹伟 主检：邬春辉
日期：2024.1.27 日期：2024.01.27 日期：2024.01.27

金属非金属矿山重要用途钢丝绳安全检测检验报告

报告编号：AJKJGS12-G008-2024

共 6 页 第 2 页

检测检验用仪器设备一览表

名 称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
电子式拉力试验机	KJ294	试验力测量范围 (N): 200-10000 试验力示值相对误差: ≤±1% 拉伸速度相对误差: ≤±5%	M20230300961
机动式弯折试验机	KJ293	弯折速度: 60 次/分 计数器计数范围: 0~99	M20230300960
宽口游标卡尺	KJ296	分辨率: 0.02mm	L20230300822
外径千分尺	KJ295	分度值: 0.01mm	L20230300813
温湿度表	KJ248	温度测量范围: -10℃+40℃ 准确度: ±1℃ 湿度测量范围: 30%RH~100%RH 准确度: ±5%RH	T20240100053

本页以下空白

金属非金属矿山重要用途钢丝绳安全检测检验报告

报告编号：AJKJGS12-G008-2024

共 6 页 第 3 页

检测检验项目及结果

重要用途钢丝绳基本信息					
钢丝绳名称		天然芯 光面钢丝绳		结构与规格	
				6×19S+FC	
公称直径（mm）		24.5		公称抗拉强度（MPa）	
				1670	
依据标准		GB/T8918-2006		质量证明书编号	
				A22-2049	
安全标志编号		MCJ090067		产品编号	
				22A10994	
使用状态		在用绳		捻法	
				右交互	
使用地点		地面副井绞车房		出厂日期	
				2022.03.03	
提升方式		明斜井串车提升		用途	
				提升物料	
井深/斜长（m）		500		坡度（°）	
				25	
生产厂家		贵州钢绳股份有限公司			
检测环境数据					
温度（℃）	20	相对湿度(%RH)	54	气压（kPa）	/

本页以下空白

金属非金属矿山重要用途钢丝绳安全检测检验报告

报告编号：AJKJGS12-G008-2024

共 6 页 第 4 页

检测检验项目及结果

序号	检验项目	标准要求		实测结果	单项判定	备注
1	样品基本情况检查	1.1 钢丝绳定期检验时，提升钢丝绳应取得矿用产品安全标志。		该样品用于提升物料，已取得矿用产品安全标志，安全标志编号为 MCJ090067	合格	
		1.2 钢丝绳定期检验时，提升钢丝绳应为重要用途钢丝绳。		该样品为重要用途钢丝绳，依据标准为 GB/T8918-2006	合格	
		1.3 钢丝绳不应出现严重锈蚀、点蚀麻坑形成沟纹、外层钢丝松动或断股现象。		目测检查，钢丝绳未出现严重锈蚀、点蚀麻坑形成沟纹、外层钢丝松动或断股现象	合格	
		1.4 钢丝绳试样直径与公称直径相比缩小不应超过 10%。		钢丝绳公称直径为 24.5mm，钢丝绳试样直径为 25.3mm，试样直径大于公称直径	合格	
2	拆股钢丝反复弯曲 (次/180°)	丝径 1: 1.95mm	国家标准或行业标准规定的新钢丝绳最小弯曲次数指标的 80% (≥7 次)	10~16	合格	
		丝径 2: 1.15mm	国家标准或行业标准规定的新钢丝绳最小弯曲次数指标的 80% (≥11 次)	15~21	合格	
		丝径 3: /mm	国家标准或行业标准规定的新钢丝绳最小弯曲次数指标的 80% (≥/次)	/	/	
		丝径 4: /mm	国家标准或行业标准规定的新钢丝绳最小弯曲次数指标的 80% (≥/次)	/	/	

金属非金属矿山重要用途钢丝绳安全检测检验报告

报告编号：AJKJGS12-G008-2024

共 6 页 第 5 页

检测检验项目及结果

序号	检验项目	标准要求		实测结果	单项判定	备注
3	拆股钢丝绳破断拉力(N)	丝径 1: 1.00mm	不小于该组钢丝绳平均破断拉力的 90% (≥4487)	4529~5572	合格	
		丝径 2: 1.70mm	不小于该组钢丝绳平均破断拉力的 90% (≥1561)	1643~1952	合格	
		丝径 3: /mm	不小于该组钢丝绳平均破断拉力的 90% (≥/)	/	/	
		丝径 4: /mm	不小于该组钢丝绳平均破断拉力的 90% (≥/)	/	/	
4	不合格钢丝绳的断面积	不合格钢丝绳的断面积与钢丝绳总断面积之比应小于 25%。		无不合格钢丝	合格	
5	钢丝绳破断拉力总和(kN)	/		412.14	/	
6	合格钢丝绳破断拉力总和(kN)	/		412.14	/	
7	安全系数	矿井在用提升钢丝绳定期检验时，其安全系数必须符合下列规定： 专作升降人员用的，不小于 7； 升降人员和物料用的，升降人员时不小于 7，升降物料时不小于 6； 专作升降物料和悬挂吊盘、水泵、排水管等用的，不小于 5； 用吊罐法掘进天井时，吊罐提升用的钢丝绳的安全系数不小于 13。		该提升钢丝绳样品用于斜井提升物料，安全系数为：13.24	合格	

金属非金属矿山重要用途钢丝绳安全检测检验报告

报告编号: AJKJGS12-G008-2024

共 6 页 第 6 页

报告意见和解释页

意见与解释	此栏无内容。
-------	--------





报告编号: AJKJGS13-G008-2024

金属非金属矿山重要用途钢丝绳 安全检测检验报告

委托单位: 莲花县新岭矿业有限公司

受检单位: 江西乌石山矿业有限公司

莲花县株岭坳铁矿地下开采延深工程

样品名称: 重要用途钢丝绳

型号规格: 6×19S+FC

检测检验类别: 委托检验

检测检验日期: 2024年01月26日

江西省检验检测技术有限公司



声 明

- 1、报告中检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：江西省矿检安全科技有限公司

检测检验机构地址：江西省南昌市青云谱区南莲路 503-1 号

邮政编码：330030

电话：0791-85208323




传真：0791-85208323

金属非金属矿山重要用途钢丝绳安全检测检验报告

报告编号: AJKJGS13-G008-2024

共 6 页 第 1 页

委托单位	名称	莲花县新岭矿业有限公司		
	地址	莲花县三板桥乡清水村		
样品名称		天然芯光绳	样品编号	AJKJGS13-G008-2024
型号规格		6×19S+FC	样品数量	1 根
出厂日期		2021. 11. 23	样品接收日期	2024. 01. 24
生产厂家		贵州钢绳股份有限公司		
样品状态		正常	使用状态	在用绳
检测检验类别		委托检验	检测检验日期	2024. 01. 26
检测检验地点		钢丝绳检测室	检测检验周期	6 个月
受检单位		江西乌石山矿业有限公司 莲花县株岭坳铁矿地下开采延深工程		
检测检验项目		重要用途钢丝绳		
检测检验依据		AQ2026-2010 《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》		
存在问题及建议		此栏无内容。		
检测检验结论		合格 		
检测检验组成员		邬春辉 周俊军 曹伟		
备注		该报告检测结果仅对来样负责。		

批准:  审核:  主检: 
日期: 2024.01.27 日期: 2024.01.27 日期: 2024.01.27

金属非金属矿山重要用途钢丝绳安全检测检验报告

报告编号：AJKJGS13-G008-2024

共 6 页 第 2 页

检测检验用仪器设备一览表

名 称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
电子式拉力试验机	KJ294	试验力测量范围 (N): 200-10000 试验力示值相对误差: ≤±1% 拉伸速度相对误差: ≤±5%	M20230300961
机动式弯折试验机	KJ293	弯折速度: 60 次/分 计数器计数范围: 0~99	M20230300960
宽口游标卡尺	KJ296	分辨率: 0.02mm	L20230300822
外径千分尺	KJ295	分度值: 0.01mm	L20230300813
温湿度表	KJ248	温度测量范围: -10℃+40℃ 准确度: ±1℃ 湿度测量范围: 30%RH~100%RH 准确度: ±5%RH	T20240100053

本页以下空白

金属非金属矿山重要用途钢丝绳安全检测检验报告

报告编号：AJKJGS13-G008-2024

共 6 页 第 3 页

检测检验项目及结果

重要用途钢丝绳基本信息					
钢丝绳名称		天然芯光绳		结构与规格	
				6×19S+FC	
公称直径（mm）		21.5		公称抗拉强度（MPa）	
				1670	
依据标准		GB/T8918-2006		质量证明书编号	
				B21-17324	
安全标志编号		MCJ090067		产品编号	
				21B13529	
使用状态		在用绳		捻法	
				右交互	
使用地点		+20m中段盲斜井（北）		出厂日期	
				2021.11.23	
提升方式		盲斜井串车提升		用途	
				提升物料	
井深/斜长（m）		195		坡度（°）	
				25	
生产厂家		贵州钢绳股份有限公司			
检测环境数据					
温度（℃）	20	相对湿度(%RH)	54	气压（kPa）	/

本页以下空白

金属非金属矿山重要用途钢丝绳安全检测检验报告

报告编号: AJKJGS13-G008-2024

共 6 页 第 4 页

检测检验项目及结果

序号	检验项目	标准要求		实测结果	单项判定	备注
1	样品基本情况检查	1.1 钢丝绳定期检验时,提升钢丝绳应取得矿用产品安全标志。		该样品用于提升物料,已取得矿用产品安全标志,安全标志编号为 MCJ090067	合格	
		1.2 钢丝绳定期检验时,提升钢丝绳应为重要用途钢丝绳。		该样品为重要用途钢丝绳,依据标准为 GB/T8918-2006	合格	
		1.3 钢丝绳不应出现严重锈蚀、点蚀麻坑形成沟纹、外层钢丝松动或断股现象。		目测检查,钢丝绳未出现严重锈蚀、点蚀麻坑形成沟纹、外层钢丝松动或断股现象	合格	
		1.4 钢丝绳试样直径与公称直径相比缩小不应超过 10%。		钢丝绳公称直径为 21.5mm,钢丝绳试样直径为 21.7mm,试样直径大于公称直径	合格	
2	拆股钢丝反复弯曲 (次/180°)	丝径 1: 1.70mm	国家标准或行业标准规定的新钢丝绳最小弯曲次数指标的 80% (≥9 次)	11~17	合格	
		丝径 2: 1.00mm	国家标准或行业标准规定的新钢丝绳最小弯曲次数指标的 80% (≥13 次)	16~22	合格	
		丝径 3: /mm	国家标准或行业标准规定的新钢丝绳最小弯曲次数指标的 80% (≥/次)	/	/	
		丝径 4: /mm	国家标准或行业标准规定的新钢丝绳最小弯曲次数指标的 80% (≥/次)	/	/	

金属非金属矿山重要用途钢丝绳安全检测检验报告

报告编号：AJKJGS13-G008-2024

共 6 页 第 5 页

检测检验项目及结果

序号	检验项目	标准要求		实测结果	单项判定	备注
3	拆股钢丝绳 破断拉力 (N)	丝径 1: 1.70mm	不小于该组钢丝绳 平均破断拉力的 90% (≥ 3410)	3826~4267	合格	
		丝径 2: 1.00mm	不小于该组钢丝绳 平均破断拉力的 90% (≥ 1180)	1246~1449	合格	
		丝径 3: /mm	不小于该组钢丝绳 平均破断拉力的 90% ($\geq /$)	/	/	
		丝径 4: /mm	不小于该组钢丝绳 平均破断拉力的 90% ($\geq /$)	/	/	
4	不合格钢丝 的断面积	不合格钢丝的断面积与钢丝绳总断面 积之比应小于 25%。		无不合格钢丝	合格	
5	钢丝绳破断拉 力总和 (kN)	/		321.39	/	
6	合格钢丝绳破 断拉力总和 (kN)	/		321.39	/	
7	安全系数	矿井在用提升钢丝绳定期检验时， 其安全系数必须符合下列规定： 专作升降人员用的，不小于 7； 升降人员和物料用的，升降人员时 不小于 7，升降物料时不小于 6； 专作升降物料和悬挂吊盘、水泵、 排水管等用的，不小于 5； 用吊罐法掘进天井时，吊罐提升用 的钢丝绳的安全系数不小于 13。		该提升钢丝绳样品用于 斜井提升物料，安全系 数为：15.68	合格	

金属非金属矿山重要用途钢丝绳安全检测检验报告

报告编号: AJKJGS13-G008-2024

共 6 页 第 6 页

报告意见和解释页

意见与解释	此栏无内容。
-------	--------

