

# 矿山企业安全检测情况汇总表

项目编号: AJ24-G011

检测日期: 2024年03月01日

企业名称: 分宜县福宜铁矿

联系人: 严亚文 电话:


联系地址: 分宜县钤山镇

邮政编码: / 传真: /

Q/JXKJ-D106-2019

共 1 页 第 1 页

序号	检测项目	参数及型号	报告编号	检测结果	整改意见
1	钢丝绳	6×19S+FC 直径 24.5mm	AJKJGS17-G011-2024	合格	/
/	/	/	/	/	/



检测单位: 江西精安安全科技有限公司  
地址: 江西省南昌市迎宾北大道 938 号  
传真: 0791-8520882  
邮政编码: 330030

## 安全检测检验技术服务承诺书


一、在本项目安全检测检验活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全检测检验活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全检测检验，确保出具的报告公正、科学和准确。

四、我单位对本项目安全检测检验结果承担法律责任。

江西省矿检安全科技有限公司（公章）



2024年03月24日



赣 应 急 20 01

报告编号: AJKJGS17-G011-2024

# 金属非金属矿山重要用途钢丝绳 安全检测检验报告

委托单位: 分宜县福宜铁矿

受检单位: 分宜县福宜铁矿


样品名称: 重要用途钢丝绳

型号规格: 6×19S+FC

检测检验类别: 委托检验

检测检验日期: 2024年03月01日

江西省非金属材料安全技术有限公司



## 声 明

- 1、报告中检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：江西省矿检安全科技有限公司

检测检验机构地址：江西省南昌市青云谱区南莲路 503-1 号

邮政编码：330030

电话：0791-85208323

传真：0791-85208323

## 金属非金属矿山重要用途钢丝绳安全检测检验报告

报告编号: AJKJGS17-G011-2024

共 6 页 第 1 页

委托单位	名称	分宜县福宜铁矿		
	地址	分宜县钨山镇		
样品名称	天然芯光面钢丝绳	样品编号	AJKJGS17-G011-2024	
型号规格	6×19S+FC	样品数量	1 根	
出厂日期	2023.08.30	样品接收日期	2024.03.01	
生产厂家	贵州钢绳股份有限公司			
样品状态	正常	使用状态	在用绳	
检测检验类别	委托检验	检测检验日期	2024.03.01	
检测检验地点	钢丝绳检测室	检测检验周期	1 年	
受检单位	分宜县福宜铁矿			
检测检验项目	重要用途钢丝绳			
检测检验依据	AQ2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》			
存在问题及建议	此栏无内容。			
检测检验结论	合格			
检测检验组成员	邬春辉 周俊军 曹伟			
备注	该报告检测结果仅对来样负责。			



批准: 刘勇 审核: 曹伟 主检: 邬春辉

日期: 2024.03.04 日期: 2024.03.04 日期: 2024.03.04

## 金属非金属矿山重要用途钢丝绳安全检测检验报告

报告编号: AJKJGS17-G011-2024

共 6 页 第 2 页

## 检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
电子式拉力试验机	KJ294	试验力测量范围 (N): 200-10000 试验力示值相对误差: $\leq \pm 1\%$ 拉伸速度相对误差: $\leq \pm 5\%$	M20230300961
机动式弯折试验机	KJ293	弯折速度: 60 次/分 计数器计数范围: 0~99	M20230300960
宽口游标卡尺	KJ296	分辨率: 0.02mm	L20230300822
外径千分尺	KJ295	分度值: 0.01mm	L20230300813
温湿度表	KJ248	温度测量范围: -10℃+40℃ 准确度: $\pm 1^\circ\text{C}$ 湿度测量范围: 30%RH~100%RH 准确度: $\pm 5\%RH$	T20240100053

本页以下空白

## 金属非金属矿山重要用途钢丝绳安全检测检验报告

报告编号: AJKJGS17-G011-2024

共 6 页 第 3 页

## 检测检验项目及结果

重要用途钢丝绳基本信息					
钢丝绳名称	天然芯光面钢丝绳		结构与规格		6×19S+FC
公称直径 (mm)	24.5		公称抗拉强度 (MPa)		1670
依据标准	GB/T8918-2006		质量证明书编号		A23-7982
安全标志编号	MCJ090067		产品编号		23A5613
使用状态	在用绳		捻法		右交互
使用地点	3#斜井		出厂日期		2023.08.30
提升方式	明斜井箕斗提升		用途		提升物料
井深/斜长 (m)	400		坡度 (°)		24
生产厂家	贵州钢绳股份有限公司				
检测环境数据					
温度 (°C)	20	相对湿度 (%RH)	49	气压 (kPa)	/

本页以下空白

## 金属非金属矿山重要用途钢丝绳安全检测检验报告

报告编号: AJKJGS17-G011-2024

共 6 页 第 4 页

## 检测检验项目及结果

序号	检验项目	标准要求		实测结果	单项判定	备注
1	样品基本情况检查	1.1 钢丝绳定期检验时,提升钢丝绳应取得矿用产品安全标志。		该样品用于提升物料,已取得矿用产品安全标志,安全标志编号为 MCJ090067	合格	
		1.2 钢丝绳定期检验时,提升钢丝绳应为重要用途钢丝绳。		该样品为重要用途钢丝绳,依据标准为 GB/T8918-2006	合格	
		1.3 钢丝绳不应出现严重锈蚀、点蚀麻坑形成沟纹、外层钢丝松动或断股现象。		目测检查,钢丝绳未出现严重锈蚀、点蚀麻坑形成沟纹、外层钢丝松动或断股现象	合格	
		1.4 钢丝绳试样直径与公称直径相比缩小不应超过 10%。		钢丝绳公称直径为 24.5mm,钢丝绳试样直径为 25.3mm,试样直径大于公称直径	合格	
2	拆股钢丝反复弯曲 (次/180°)	丝径 1: 1.95mm	国家标准或行业标准规定的新钢丝绳最小弯曲次数指标的 80% (≥7 次)	9~15	合格	
		丝径 2: 1.15mm	国家标准或行业标准规定的新钢丝绳最小弯曲次数指标的 80% (≥11 次)	14~19	合格	
		丝径 3: /mm	国家标准或行业标准规定的新钢丝绳最小弯曲次数指标的 80% (≥/次)	/	/	
		丝径 4: /mm	国家标准或行业标准规定的新钢丝绳最小弯曲次数指标的 80% (≥/次)	/	/	



## 金属非金属矿山重要用途钢丝绳安全检测检验报告

报告编号: AJKJGS17-G011-2024

共 6 页 第 5 页

## 检测检验项目及结果

序号	检验项目	标准要求		实测结果	单项判定	备注
3	拆股钢丝绳 破断拉力 (N)	丝径 1: 1.95mm	不小于该组钢丝绳 平均破断拉力的 90% ( $\geq 4475$ )	5024~5584	合格	
		丝径 2: 1.15mm	不小于该组钢丝绳 平均破断拉力的 90% ( $\geq 1637$ )	1716~1928	合格	
		丝径 3: /mm	不小于该组钢丝绳 平均破断拉力的 90% ( $\geq /$ )	/	/	
		丝径 4: /mm	不小于该组钢丝绳 平均破断拉力的 90% ( $\geq /$ )	/	/	
4	不合格钢丝 的断面积	不合格钢丝的断面积与钢丝总断面 积之比应小于 25%。		无不合格钢丝	合格	
5	钢丝绳破断拉 力总和(kN)	/		382.31	/	
6	合格钢丝绳破 断拉力总和 (kN)	/		382.31	/	
7	安全系数	<p>矿井在用提升钢丝绳定期检验时, 其安全系数必须符合下列规定: 专作升降人员用的, 不小于 7; 升降人员和物料用的, 升降人员时 不小于 7, 升降物料时不小于 6; 专作升降物料和悬挂吊盘、水泵、 排水管等用的, 不小于 5; 用吊罐法掘进天井时, 吊罐提升用 的钢丝绳的安全系数不小于 13。</p>		<p>该提升钢丝绳样品用于 斜井提升物料, 斜井提 升物料安全系数为: 10.92</p>	合格	

金属非金属矿山重要用途钢丝绳安全检测检验报告

报告编号: AJKJGS17-G011-2024

共 6 页 第 6 页

报告意见和解释页

<p>意见与解释</p>	<p>此栏无内容。</p> 
--------------	---